Diablo Rojo Acrílico 5 Años
Ficha Técnica
Hoja 1 de 2

DESCRIPCIÓN: Impermeabilizante acrílico eslastomérico económico de fácil aplicación, diseñado con la más alta calidad para proteger y resguardar los techos y muros de las lluvias, así como también de las altas temperaturas.

USOS: Como impermeabilizante para techos en aplicaciones residenciales, comerciales o industrial, colores blanco o terracota. En color blanco, se obtiene gran reflexión a rayos solares y excelente resistencia a la trasmisión de calor y al intemperismo.

PRESENTACIÓN: Cubeta de 24 litros y galón de 4 litros

APLICACIÓN:
• Limpie perfectamente la superficie, retirando polvo, grasa aceites o materiales impermeabilizantes viejos falsamente adheridos, las impermeabilizaciones asfálticas existentes de preferencia tienen que ser retiradas por completo.
• Para mejores resultados, aplique una capa de ACRILPROTP y espere 2 horas antes de la aplicación del impermeabilizante.
• Se deberán sellar todas las grietas, pretiles, chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos, etc. con ACRILPRO CEMENTO PLASTICO.
• Aplique la primera capa de DIABLO ROJO ACRILICO 5 AÑOS uniformemente, con cepillo de ixtle cepillo de cerdas finas, rodillo o brocha, evitando dejar segmentos descubiertos o capas demasiado delgadas.
• Si lo prefiere, puede aplicar una capa de la membrana de poliéster POLIFLEX, instalándola simultáneamente con la primera capa de impermeabilizante, esto dará mayor resistencia y duración al impermeabilizante.
• Aplique una segunda capa de DIABLO ROJO ACRILICO 5 AÑOS en forma cruzada con respecto a la primera, una vez que la primera haya secado completamente, hasta cubrir totalmente el área.

RENDIMIENTO: Cubre 1 m² por litro, a dos capas con membrana de refuerzo de poliéster, y de 22 a 25 m² por cubeta sin membrana.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:
- Previo a la aplicación del impermeabilizante, se recomienda utilizar el ACRILPRO TP, para mejorar la adherencia y matar o aglutinar el polvo y el uso del ACRILPRO CEMENTO PLASTICO para sellar puntos críticos.
- No diluir el producto para utilizarse como primario.
- No se deberá aplicar DIABLO ROJO ACRILICO 5 AÑOS cuando exista posibilidad de lluvia o en presencia de esta.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5 grados centígrados.
- No aplicar el material sobre superficies húmedas o encharcadas.
- Todos los encharcamientos se deberán de reparar, con una mezcla de 1 cubeta de arena no. 5 o arena de río, 2 litros de agua y de 3 a 4 litros de ACRILPRO TP. Se realiza una mezcla de albañilería y se esparce con jalador de hule, permitir secar el tiempo necesario de acuerdo al espesor. Lave la herramienta con agua antes de que seque el producto. Para conservar lo blanco del material aplicado, se recomienda lavar la superficie con agua y cepillo de ixtle cada 4 o 6 meses. Dependiendo de la ubicación de la casa y con el fin de evitar el calentamiento del sol de la tarde, se recomienda recubrir con DIABLO ROJO ACRILICO 5 AÑOS blanco, los muros que estén orientados hacia poniente, con respecto a la posición del sol.

Diablo Rojo Acrílico 5 Años
Ficha Técnica
Hoja 2 de 2

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO ASTM
VISCOSIDAD BOOKFIELD CPS	44,000 +/- 4,000	D 2196
% DE SOLIDOS	54% +/- 2.0	D 2369
DENSIDAD	1.285 +/- 0.03 gr/ml	D 1475
RESISTENCIA A LA TENSION, MPA	1,400 Mín	D 2370
ELONGACION %	150 Mín	D 2370
PH	9.0 +/- 0.5	D 758D
INTEMPERISMO ACELERADO, hr	1,500 Sin cambio ni deterioro	D 4799
ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA SECA	20 MM	Interno

Nuestra Empresa no se hace responsable por daños, perjuicios o fallas atribuibles al inmueble, por el mal uso, manejo inadecuado, diluciones mezclas o combinaciones no indicadas de nuestros productos, o por fenómenos naturales extremos como: huracanes, terremotos, inundaciones, etc. Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico.

Av. Central # 44 y 46. Col. Rústica Xalostoc, Ecatepec, Estado de México. C.P. 55340
Tel./Fax: 01 (55) 55.69.23.43; 55.69.36.42 y 55.69.70.76
Correo electrónico: info@ratsa.com / ratsa01@gmail.com Página web: www.ratsa.com